*Producto:* **Myrsac 310**

*Descripción:* **MORTERO BASTARDO M 7.5 B UNE 83.800**

*Categoría:* **M 7,5**

## DEFINICION
Mortero seco de aplicación manual, compuesto por cemento gris, cal aérea, árido calizo y aditivos para mejorar la trabajabilidad y adherencia de la masa.
Clasificación según UNE EN 998-2 – M 5

## APLICACIONES
Se recomienda como un mortero de albañilería tradicional para levante de muros de baja resistencia, de fabrica no resistente de ladrillo cara vista y enfoscados interiores.
No utilizar para alicatados

## PRESENTACION
El material se suministra premezclado en seco preparado para su uso con la única adición en obra del agua necesaria para su amasado.
SILOS: Silos de 20, 22 y 24 m3, de capacidad que se recargan con camión cisterna, no siendo necesario el movimiento del silo en obra. El material se suministra premezclado en seco preparado para su uso con la única adición en obra del agua necesaria para su amasado.
Tipo de silo: Caída libre y Presión.
Accesorios de los silos: Amasadora a pie de silo o Equipo neumático de transporte del material premezclado hasta la amasadora que puede situarse hasta una distancia de 40 metros

## MODO DE EMPLEO
El producto en polvo se amasa con la cantidad de agua indicada, ajustando el paso en la mezcladora que lleva incorporada el silo, quedando así preparado para su uso.

## ALMACEMANIENTO
Se recomienda su utilización dentro de los dos meses siguientes a partir de la fecha de recepción del producto.

## RECOMENDACIONES DE USO
Temperatura de aplicación entre 5ºC y 35 ºC
No aplicar con tiempo muy húmedo, con lluvia o con riesgo de heladas
Si el material de la fábrica es muy absorbente se humedecerá previamente
En tiempo caluroso y seco, debe mantenerse húmeda la fábrica
El soporte debe ser resistente, plano, estable y estar limpio
Evitar fuertes corrientes de aire

Cod.: 282 — 05
R4 - 01/01/2009 — 0099

Hormigones Pamplona, S.A.
Pol.Talluntxe, II, Edif. CTH 31192 Tajonar NAVARRA

**Myrsac 310**
EN 998-2
Mortero para albañilería para uso corriente (G)

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a compresión: | | Categoria M 7,5 |
| Resistencia inicial al cizallamiento: | | PND |
| Contenido en cloruros: | | PND |
| Reacción frente al fuego: | | Clase A 1 |
| Absorción de agua: | | PND |
| Permeabilidad al vapor de agua: | | PND |
| Conductividad térmica: | | PND |
| Durabilidad (resistencia ciclos de hielo-deshielo): | | PND |
| Agua de amasado: | | 20 ± 1 % |
| Contenido de aire en el mortero fresco: | | 11 ± 2 % |
| Densidad aparente del producto en polvo: | 1250 | ± 150 kg/m3 |
| Densidad aparente del mortero fresco: | 1900 | ± 150 kg/m3 |
| Densidad aparente en seco mortero endurecido: | 1800 | ± 150 kg/m3 |
| Rendimiento aproximado para 10 mm de esfoscado: | | 19 kg/m2 |

(*) Valor Tabulado.
(**) Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero.

*El fabricante NO SE RESPONSABILIZA de los perjuicios ocasionados por el producto y motivados por una incorrecta aplicación de este, ante la inobservancia de las recomendaciones expuestas en la ficha*